

Техническое задание

На закуп сырья

Подразделение	Производство (КМ)
Наименование	Линейный полиэтилен высокого давления вторичного гранулирования сорт 2 (ЛПВД2)
Внешний вид	

Описание, требования к сырью (материалу):

Характеристика	
Требования к материалу для изготовления гранулы	Серая с небольшими загрязнениями пленка, в основе магазинный сбор и отходы производства. Проходит ручную сортировку, магнитную сепарацию, мойку, агломерацию, экструдирование, грануляцию. При гранулировании используются фильтрующие сетки. Температура плавления 160°-185°С
Требования к слипанию гранул	Массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся не должна превышать в сумме 1% от массы одной партии
Требования к качеству на растяжке лабораторного образца продукции длиной 200 мм	Включения не более 3 шт.
Требования к качеству на лабораторном образце продукции в виде разрезанного шарика	Количество пор не более 5шт.
Требование к ПТР, 190°С/2,16кг, г/10 мин, определенный согласно ГОСТ 11645	До 3 гр./10мин.
Внешний вид продукции	Гранула неокрашенная, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Требования к запаху сырья	Без резкого химического и органического запаха
Цвет не темнее, HEX цвета	#896C4C
QR код цвета	

Габаритные размеры и характеристики транспортной оболочки	
Характеристика упаковочной тары	Полипропиленовые мешки или ББ
Фасовка, кг	по 25кг или 1000 кг
Транспортная тара	Деревянный поддон
Объем на одном поддоне	1250 кг в мешках или 1000кг в ББ
Характеристика упаковки транспортируемого объема 1000 кг	Транспортировка в мешках: Мешки уложены на деревянный поддон в количестве 50 шт. Каждый мешок с продукцией имеет маркировку с наименованием продукции, информацию о Поставщике, вес мешка с продукцией, партию и дату производства. Поддон с мешками плотно обмотан стрейч пленкой в 7 слоев для безопасной транспортировки. Транспортировка в ББ: ББ привязываются к поддону помощью шпагата через стропы ББ с каждой стороны и обматываются стрейч пленкой по низу ББ и поддона, для натяжения шпагата. Каждый поддон с продукцией имеет паллетный лист с информацией о Поставщике, дата производства, наименование товара.

В случаях если упаковка не соответствует требованиям Покупателя, Поставщик несет ответственность за целостность и сохранность груза при транспортировке и до момента выгрузки на склад Покупателя.

Все физико-механические измерения проводятся согласно ГОСТ или Инструкции контроля качества Покупателя.

Директор по производству

Горелов А.В.